

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/foveo-tynek-silikatowo-silikonowy-tss-25-p-1426.html>



FOVEO TYNEK SILIKATOWO-SILIKONOWY TSS 25

Cena	290,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	TSS 25

Opis produktu

WZORNIK KOLORÓW DOSTĘPNY POD LINKIEM:

<https://www.foveotech.pl/kolory/wzornik-kolorow>

Tynk Silikatowo-Silikonowy TSS 25

- duża odporność na zabrudzenia
- wysoka trwałość powłoki
- odporność na osadzanie się brudu i innych substancji na powierzchni elewacji
- wysoka odporność na rozwój alg, grzybów i bakterii
- doskonała ochrona przed deszczem – już po 24 godzinach od zakończenia prac
- Odporność na działanie promieni UV
- wysoka przepuszczalność pary wodnej

TYNEK SILIKATOWO-SILIKONOWY TSS 25 Służy do ręcznego lub maszynowego wykonywania cienkowarstwowych dekoracyjnych wypraw tynkarskich na wszelkich podłożach mineralnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Polecany do systemów opartych na wełnie i na styropianie.

Najważniejsze cechy:

TRWAŁY KOLOR ODPORNY NA DZIAŁANIE PROMIENI UV

Wysokiej klasy pigmenty, utrzymują piękną, estetyczną elewację na długie lata bez konieczności częstego jej odmalowania.

AKTYWNA OCHRONA POWŁOKI PRZED ROZWOJEM GLONÓW I GRZYBÓW

Stopniowo uwalniane cząsteczki biocydu kapsułowego przeciwdziałają korozji mikrobiologicznej, dbając o zdrową elewację, wolną od zielonych i brunatnych wykwitów.

POWŁOKA ODPORNA NA ZABRUDZENIA

Zawartość środków hydrofobowych daje odporność na osadzanie się brudu i innych substancji na powierzchni elewacji.

PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ ZAPOBIEGA ZAWILGOCENIU MATERIAŁU IZOLACYJNEGO

Specjalna struktura tynku oraz zastosowanie odpowiednich dodatków dają możliwość swobodnej wymiany pary wodnej, pozwala to ścianom oddychać, a jednocześnie utrzymuje właściwości termo-izolacyjne budynku.

OCHRONA PRZED DESZCZEM JUŻ PO 24 GODZ. OD ZAKOŃCZENIA PRAC

Odpowiedni dobór składników powoduje szybkie utwardzenie powłoki zapewniając bezpieczeństwo świeżo wykonanej elewacji.

ZAPEWNIAM BARDZO DOBRĄ PRZYPĘCNOŚĆ DO PODŁOŻA

Dzięki specjalnie dobranej formule zapewnia komfortową pracę z produktem, odpowiedni czas na zatarcie i wykończenie powierzchni.

DANE TECHNICZNE:

Temp. stosowania:	od +5°C do +25°C (z Dodatkiem Zimowym DZ10 tynk można stosować już od 0°C)
Czas schnięcia:	ok. 8 godzin
Czas utwardzenia:	ok. 48 godzin
Kolor:	318 kolorów
Opakowanie:	wiadro 25 kg
Grubość ziarna:	1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm
Faktura:	baranek, kornik

*Dane techniczne podane są dla temperatury +20°C i wilgotności względnej powietrza 60%

SPOSÓB STOSOWANIA:

• PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże powinno być odpowiednio równe, suche, mocne, oczyszczone z kurzu, pozbawione zanieczyszczeń oraz wolne od agresji biologicznej (grzyby, pleśń, mchy), chemicznej itp. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia należy oczyścić wodą pod zwiększonym ciśnieniem. Stare tynki i powłoki malarskie o słabej przyczepności należy usunąć. Ubytki uzupełnić Zaprawą Klejącą KS 10, KS 20, KU 11, KU 21 lub KW 12 (max do 6,0 mm w jednej warstwie) lub standardową zaprawą tynkarską. Podłoża o słabej nośności, mocno chłonne lub skredowane (tzn. pozostawiające ślady pyłu na dłoni po ich potarciu) w celu wzmocnienia i zmniejszenia chłonności należy pomalować Gruntem Akrylowym GA 10 lub Gruntem Silikonowym GN 30. W razie konieczności powierzchnię wyrównać Zaprawą Klejącą KU 11, KU 21 lub KW12. Na świeżych tynkach cementowych lub cementowowapiennych tynk można nakładać nie wcześniej niż po 28 dniach od ich wykonania, na betonie zaś nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy, w systemie ociepleń warstwę zbrojoną wysezonować min. 3 dni. Wszystkie podłoża muszą mieć ustabilizowaną wilgotność oraz zakończony proces twardnienia. Przed nakładaniem tynku powierzchnię należy zagruntować Podkładem Gruntującym PA 10 lub PN 30 w kolorze zbliżonym do koloru tynku.

• SPOSÓB UŻYCIA:

Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy bardzo dokładnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem koszykowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Jeżeli zachodzi potrzeba, dodać niewielką ilość wody (tylko korekcyjnie, max do 1,5%). Przy aplikacji za pomocą natrysku maksymalny dodatek wody wynosi do 100 ml/25kg tynku. Ilość dolewanej wody w przypadku każdego opakowania powinna być jednakowa. Dodatek wody może spowodować zmianę właściwości roboczych tynku oraz jego koloru. Nie ingerować w skład masy przez dodawanie cementu, piasku bądź innych składników. Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do użytkowania.